

EMULSINIAI IŠORĖS DARBŲ DAŽAI

Acryl Facade

Akriliniai lateksiniai fasado dažai | Atsparūs atmosferos ir UV poveikiui | Gerai padengia paviršių

PASKIRTIS

Atsparūs atmosferos ir šviesos poveikiui lateksiniai dažai išorės darbams. Gerai padengia paviršių. Skirti gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų fasadams dažyti. Tinka tinkuoties ir betoniniams paviršiams, plytoms bei kitokiems mineraliniams paviršiams.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti sausas, nuo jo reikia nuvalyti nešvarumus. Paviršiaus nelygumus nuglaistyti smulkiagrūdžiu glaistu. Blizgius, anksčiau alkidiniais dažais dažytus paviršius pašiuurkštinti švitrininiu popieriumi ir nuvalyti šlifavimo dulkes. Prieš dažant paviršių rekomenduojama nugruntuoti.

NAUDOJIMAS

Dažai visiškai paruošti naudoti. Prieš dažant gerai išmaišyti. Dažyti aplinkos temperatūrai esant nuo +5 iki +30 °C. Saugoti nuo šalčio!

IŠEIGA

Vienu litru nudažoma iki 12 m², dažant vieną kartą. Rekomenduojama dažyti 2 kartus.



SAUGOS REIKALAVIMAI

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Nepilti dažų į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą pakuotę bei skystas atliekas utilizuoti pagal šalyje galiojančius įstatymus.

Techniniai duomenys

Paskirtis	Išorės darbams	
Skiediklis	Vanduo	
Džiūvimo laikas	1 val. (22 °C, 55 % RH)	
Galima perdažyti po	5–6 val. (22 °C, 55 % RH)	
Išeiga	Iki 12 m ² /l	
Laikymas	t ^o >5 °C, saugoti nuo šalčio	
Blizgumas	Matiniai	
Spalva	Balta, galima suteikti atspalvį (A, C bazės)	
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis, aukšto slėgio purškiklis	
Atsparumas drėgnajam valymui (ISO 13300+AC:2004)	2 klasė (> 5 μm ir < 20 μm po 200 šveitimo ciklų)	
Tankis	1,5 g/cm ³	
Darbo įrankių valymas	Vanduo	
Pakuotė	1 l, 3 l, 5 l, 10 l	
Laikymo trukmė	Galiojimo laikas nurodytas ant dangtelio.	