

EMULSINIAI VIDAUS DARBŲ DAŽAI

PentaPRO Wall 3

Ypatingai atsparūs dėmėms ir intensyviai plovimui (1 stiprumo klasė), padidinto dengiamumo visiškai matiniai dažai su vaško priedais vidaus darbams. Padengtas paviršius sudaro atsparią dangą, kurią galima valyti drėgnuoju ir sausuoju būdais, bei dezinfekavimo priemonėmis.

PASKIRTIS

Labai dažnai plaunamų gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų, taip pat biurų sienoms ir luboms. Tinka tinkuotiesiems ir betoniniams paviršiams, plytoms, dažomiems tapetams, įvairioms plokštėms ir kitokiems paviršiams.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti tvirtas, sausas, nuo jo reikia nuvalyti nešvarumus. Paviršiaus nelygumus užglaistykite smulkiagrūdžiu glaistu. Naujus ir anksčiau dažytus paviršius, kuriems reikalingas ypač geras sukibimas, mažesnis įgeriamumas arba ilgesnis džiovimo laikas gruntuokite dažais "PENTACOLOR Ultra Primer". Blizgius, anksčiau alkidiniais dažais dažytus paviršius pašukštinkite švitrinu popieriumi ir nuvalykite šlifavimo dulkes. Prieš dažymą paviršių rekomenduojama nugaruntuoti.

NAUDOJIMAS

Dažai pilnai paruošti naudoti. Jeigu reikia, pirmam sluoksniui dažus galima atskiesti vandeniu (iki 10 % tūrio), galutinį sluoksnį rekomenduojama dažyti neskiestais dažais. Pakartotinas dažymas atliekamas tik visiškai išdžiūvus ankstesniam sluoksniui. Prieš padengimą gerai išmaišyti. Dažyti esant aplinkos temperatūrai (+5...30) °C.

IŠEIGA

Vienu litru nudažoma iki 14 m² dažant vieną kartą. Rekomenduojama dažyti paviršių 2 kartus.
Sąnaudos gali skirtis, priklausomai nuo pagrindo savybių bei dengimo metodo.



DAŽYTO PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima valyti po 28 dienų. Valyti švelnia kempinėle puse vandeniu arba naudojant valiklius. Valikliu nuvalytą paviršių kruopščiai nuplaukite švarių šiltu vandeniu. Pažeistus paviršius ar įsisenėjusias dėmes rekomenduojama uždažyti.

APLINKOS IR DARBO SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nepilti į kanalizaciją. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono 2-metil-4-izotiazolin-3-ono(3:1) ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas. Gali sukelti alergiją. Rekomenduojame dėvėti apsaugines pirštines/drabužius/akių (veido)/kvėpavimo takų apsaugos priemones.

Techniniai duomenys		
Atsparumas	1 stiprumo klasė (ypač atsparūs intensyviai plovimui)	
Paskirtis	Vidaus darbams	
Skiediklis	Vanduo	
Džiūvimo laikas	1–2 val. (22 °C 55 % RH)	
Galima perdažyti po	4 val. (22 °C, 55 % RH)	
Dengiamumas	Iki 14 m²/l	
Laikymas	Sandarioje taroje +5...30 °C temperatūroje	
Blizgumas	Visiškai matiniai	
Spalva	Balta, galima suteikti atspalvį	
Darbo įrankiai	Volelis, teptukas ar purkštuvas	
Darbo įrankių valymas	Vanduo	
Pakuotė	1 l, 3 l, 5 l, 10 l	

