

Pentafloor

Emaliniai medinių ir betoninių grindų dažai

PASKIRTIS

Blizgūs dažai skirti medinėms ir betoninėms grindims patalpose dažyti.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Betonas turi būti vientisas ir be priemaišų, galinčių jį modifikuoti (polimerinių dispersijų, kietiklių, hidrofobinių priemaišų ir kt.). Minėtos priemaišos gali neigiamai paveikti dažų ir pagrindo (betono) adheziją. Jei tiksliai betoninio pagrindo sandara neaiški, būtina išbandyti dažus ir jų poveikį nedideliame plote. Absoliučioji betono drėgmė neturi viršyti 4 proc.

NAUDOJIMAS

Naujas betonines grindis galima dažyti ne anksčiau kaip po 28 parų nuo jų išklėjimo. Nuo paviršiaus reikia pašalinti kalkių pieną (žr. betoninių grindų paruošimo dažyti instrukciją). Dažus ant švarių ir sausų grindų 2–3 sluoksniais tepti teptuku arba voleliu. Prieš naudojant dažus gerai išmaišyti ir prireikus atskiesti vaitspiritu ar kitu analogišku skiedikliu iki 8 proc. tūrio. Kiekvienas sluoksnis, esant 20 ± 2 °C temperatūrai, džiūsta ne ilgiau kaip 24 valandas. Dažai visiškai paruošti naudoti. Dažyti aplinkos temperatūrai esant nuo +5 iki +30 °C. Saugoti nuo šalčio!

IŠEIGA

Dažant vienu sluoksniu – 6–9 m²/l.



SAUGOS REIKALAVIMAI

Saugoti nuo vaikų. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. Dažai toksiški vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikių nepalankių vandens ekosistemų pakitimų. Neįkvėpti garų ir aerozolio. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais). Sudėtyje yra etilmetilketoksimo ir kobalto 2-etilheksanoato. Gali sukelti alergiją. Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Nepilti dažų į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą pakuotę bei skystas atliekas utilizuoti pagal šalyje galiojančius įstatymus.

Techniniai duomenys

Paskirtis	Vidaus darbams	
Skiediklis	Vaitspiritas	
Džiūvimo laikas	24 val. (22 °C, 55 % RH)	
Galima perdažyti po	24 val. (22 °C, 55 % RH)	
Dengiamumas	6–9 m ² /l	
Laikymas	>5 °C, saugoti nuo užšalimo	
Blizgumas (ISO 2813)	Blizgūs	
Spalva	Įvairių spalvų	
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis, aukšto slėgio purškiklis	
Tankis	1,02–1,16 g/cm ³	
Darbo įrankių valymas	Vaitspiritas	
Pakuotė	0,9 l, 2,7 l	
Laikymo trukmė	Sandariai uždarytoje pakuotėje – 3-eji metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės	