

EMULSINIAI VIDAUS DARBŲ DAŽAI

Professional Matt

Ypač balti | Ypač gerai valomi | Ypač gerai padengiami | Su keramikos priedais

PASKIRTIS

Visiškai matiniai, ypač balti, gerai susiliejęs lateksiniai lubų ir sienų dažai su keramikos priedais. Labai gerai padengiami, paslepia paviršiaus defektus. Galima koreguoti. Skirti gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų luboms dažyti. Tinka tinkuotiems ir betoniniams paviršiams, plytom, stiklo pluošto tapetams, įvairioms plokštėms ir kitokiems paviršiams dažyti.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti sausas, nuo jo reikia nuvalyti nešvarumus. Paviršiaus nelygumus nuglaistyti smulkiagrūdžiu glaistu. Blizgius, anksčiau alkidiniais dažais dažytus paviršius pašiuškinti švitriniu popieriumi ir nuvalyti šlifavimo dulkes. Prieš dažant paviršių rekomenduojama nugruntuoti giluminiu akriliniu gruntu.

NAUDOJIMAS

Dažai visiškai paruošti naudoti. Prieš dažant gerai išmaišyti. Dažyti aplinkos temperatūrai esant nuo +5 iki +30 °C. Saugoti nuo šalčio!

IŠEIGA

Vienu litru nudažoma 12–14 m², dažant vieną kartą. Rekomenduojama dažyti 2 kartus.



SAUGOS REIKALAVIMAI

Saugoti nuo vaikų. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Nepilti dažų į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą pakuotę bei skystas atliekas utilizuoti pagal šalyje galiojančius įstatymus.

Techniniai duomenys

| | | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Paskirtis | Vidaus darbams | |
| Skiediklis | Vanduo | |
| Džiūvimo laikas | 1 val. (22 °C, 55 % RH) | |
| Galima perdažyti po | 4 val. (22 °C, 55 % RH) | |
| Dengiamumas | 12–14 m ² /l | |
| Laikymas | >5 °C, saugoti nuo užšalimo | |
| Blizgumas (ISO 2813) | Visiškai matiniai (1–2) | |
| Spalva | Balta, galima suteikti atspalvį (A ir C bazės) | |
| Darbo įrankiai | Teptukas, volelis, aukšto slėgio purškiklis | |
| Atsparumas drėgnajam valymui (ISO 13300+AC:2004) | 2 klasė (> 5 μm ir < 20 μm po 200 šveitimo ciklų) | |
| Dengiamumas (ISO 6504-3) | 2 klasė (≥ 98% ir < 99,5%) | |
| Tankis | 1,4 g/cm ³ | |
| Darbo įrankių valymas | Vanduo | |
| Pakuotė | 1 l, 3 l, 5 l, 10 l | |
| Laikymo trukmė | Sandariai uždarytoje pakuotėje – 1,5 metų nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės | |

