

# EMULSINIAI VIDAUS DARBŲ DAŽAI

## Radiator

Atsparūs plovimui lateksiniai dažai vidaus darbams | Elastingi | Gerai padengia paviršių | Neblunka

### PASKIRTIS

Skirti radiatoriams, krosnims, koklinėms sienelėms ir kitiems šildomiems paviršiams iš metalo ir mineralinių medžiagų, įkaistančių iki +90 °C temperatūros, dažyti.

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti sausas, nuo jo reikia nuvalyti nešvarumus. Paviršiaus nelygumus nuglaistyti smulkiagrūdžiu glaistu. Blizgius, anksčiau alkidiniais dažais dažytus paviršius pašurkštinti švitrinio popieriumi ir nuvalyti šlifavimo dulkes. Gruntą rinktis atsižvelgiant į dažomą paviršių.

### NAUDOJIMAS

Dažai paruošti naudoti. Prieš dažant gerai išmaišyti. Tinka dažyti teptuku, voleliu arba purškiant. Dažyti aplinkos temperatūrai esant nuo +5 iki +30 °C. Saugoti nuo šalčio!

### IŠEIGA

Vienu litru nudažoma 12–14 m<sup>2</sup>, dažant vieną kartą. Rekomenduojama dažyti 2 kartus.



### SAUGOS REIKALAVIMAI

Saugoti nuo vaikų. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

### APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Nepilti dažų į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą pakuotę bei skystas atliekas utilizuoti pagal šalyje galiojančius įstatymus.

## Techniniai duomenys

Paskirtis	Vidaus darbams	
Skiediklis	Vanduo	 H <sub>2</sub> O
Džiūvimo laikas	1 val. (22 °C, 55 % RH), paviršiaus plėvelė visiškai sutvirtėja ir ją galima plauti po 28 dienų	 1 h
Galima perdažyti po	3–4 val. (22 °C, 55 % RH)	 3–4 h
Dengiamumas	12–14 m <sup>2</sup> /l	 12–14 m <sup>2</sup>
Laikymas	>5 °C, saugoti nuo užšalimo	 >5 °C
Blizgumas (ISO 2813)	Pusiaus blizgūs (40)	 Matt Glass
Spalva	Balta	
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis, aukšto slėgio purškiklis	
Atsparumas drėgnajam valymui (ISO 13300+AC:2004)	1 klasė (< 5 μm po 200 šveitimo ciklų)	 1 class
Dengiamumas (ISO 6504-3)	1–2 klasė (≥ 98% ir < 99,5%)	 1-2 class
Tankis	1,3 g/cm <sup>3</sup>	
Darbo įrankių valymas	Vanduo	 H <sub>2</sub> O
Pakuotė	1 l	 1 l
Laikymo trukmė	Sandariai uždarytoje pakuotėje – 1,5 metų nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės	 1,5 Years