

MEDIENOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

Sauna Lacquer

Be organinių tirpiklių | Vandens pagrindu | Bekvapis | Pusiau blizgus

PASKIRTIS

Vandeninis poliakrilinis lakas yra skirtas pirčių ir saunų medinių sienų, lubų apsaugai nuo purvo, vandens, šarmų poveikio. Išdžiūvusi plėvelė pasižymi skaidrumu, stiprumu, elastingumu, atsparumu trinčiam, šalčiui ir karščiui, neturi nemalonaus kvapo. Lako plėvelė, tris paras išbuvusi vandenyje, lieka nepažeista, taip pat atlaiko 200 °C karštį. Nenaudoti gultams, suolams impregnuoti! Be organinių tirpiklių.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Lakuojami paviršiai turi būti sausi ir švarūs, nuo jų turi būti pašalintos dulės, nešvarumai, riebalų dėmės bei kiti teršalai.

NAUDOJIMAS

Prieš lakuojant gerai išmaišyti! Lakas gali būti tepamas rankiniu būdu, teptuku ar voleliu. Rekomenduojama lakuoti 2 sluoksniais. Pirmą kartą lakuojant galima skiesti švairiu vandeniu santykiu 1:1. Praskiedus gerai išmaišyti! Mažiausia darbo temperatūra – +6 °C. Skiediklis – vanduo. Lakas yra paruoštas naudoti, bet kokie priedai gali visiškai pakeisti jo savybes. Džiūvimo laikas – iki 2 valandų, esant +23 °C temperatūrai. Antrą sluoksnį rekomenduojama lakuoti po 8 val., lakuojant antrą kartą vandeniu neskiesti. Lako plėvelė savybes visiškai įgauna po 24 valandų (esant 23 °C ir 50 proc. drėgmei). Saugoti nuo šalčio!

IŠEIGA

Vienu litru nulakuojama 10–20 m², dengiant vienu sluoksniu. Rekomenduojama lakuoti 2 kartus.



SAUGOS REIKALAVIMAI

Saugoti nuo vaikų. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Stengtis neįkvėpti garų ar aerozolio. Prarijus ir pasijutus blogai, skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Patekus į akis, kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra. Toliau plauti akis.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Nepilti lako į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą pakuotę bei skystas atliekas utilizuoti pagal šalyje galiojančius įstatymus.

Techniniai duomenys

Paskirtis	Vidaus darbams	
Skiediklis	Vanduo	
Džiūvimo laikas	2 val. (23 °C, 50 % RH)	
Galima perdažyti po	8 val. (23 °C, 50 % RH)	
Dengiamumas	10–20 m ² /l	
Laikymas	>5 °C, saugoti nuo užšalimo	
Blizgumas (ISO 2813)	Pusiau blizgus	
Spalva	Bespalvis	
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis	
Tankis	1,02 g/cm ³	
Pakuotė	1 l, 3 l	
Laikymo trukmė	Sandariai uždarytoje pakuotėje – 1,5 metų nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės	