

EMULSINIAI VIDAUS DARBŲ DAŽAI

Ultra Silk

Sienų ir lubų dažai | Vandens pagrindu | Atsparūs drėgnajam valymui | Beveik bekvapiai

PASKIRTIS

Atsparūs intensyviam plovimui (1 stiprumo klasė) lateksiniai dažai vidaus darbams. Gerai padengia paviršius, neblunka. Skirti dažnai plaunamų gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų, biurų sienoms ir luboms, taip pat maisto pramonės objektuose esančiai dangai, neturinčiai tiesioginio sąlyčio su maisto produktais, dažyti. Tinka tinkuotiesiems ir betoniniams paviršiams, plytomis, stiklo pluošto tapetams, įvairioms plokštėms ir kitokiems gruntuotiems paviršiams.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti sausas, nuo jo reikia nuvalyti nešvarumus. Paviršiaus nelygumus nuglaistyti smulkiagrūdžiu glaistu. Blizgius, anksčiau alkidiniais dažais dažytus paviršius pašiuškinti švitrinio popieriumi ir nuvalyti šlifavimo dulkes. Prieš dažant paviršius rekomenduojama nugaruntuoti.

NAUDOJIMAS

Dažai visiškai paruošti naudoti. Prieš dažant gerai išmaišyti. Dažyti aplinkos temperatūrai esant nuo +5 iki +30 °C. Saugoti nuo šalčio!

IŠEIGA

Vienu litru nudažoma 12–14 m², dažant vieną kartą. Rekomenduojama dažyti 2 kartus.



SAUGOS REIKALAVIMAI

Saugoti nuo vaikų. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Nepilti dažų į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą pakuotę bei skystas atliekas utilizuoti pagal šalyje galiojančius įstatymus.

Techniniai duomenys

Paskirtis	Vidaus darbams	
Skiediklis	Vanduo	
Džiūvimo laikas	1 val. (22 °C, 55 % RH)	
Galima perdažyti po	3–4 val. (22 °C, 55 % RH)	
Dengiamumas	12–14 m ² /l	
Laikymas	>5 °C, saugoti nuo užšalimo	
Blizgumas (ISO 2813)	Pusiau matiniai (7)	
Spalva	Balta, galima suteikti atspalvį (A ir C bazės)	
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis, aukšto slėgio purškiklis	
Atsparumas drėgnajam valymui (ISO 13300+AC:2004)	1 klasė (< 5 μm po 200 šveitimo ciklų)	
Dengiamumas (ISO 6504-3)	2 klasė (≥ 98% ir < 99,5%)	
Tankis	1,4 g/cm ³	
Darbo įrankių valymas	Vanduo	
Pakuotė	1 l, 3 l, 5 l, 10 l	
Laikymo trukmė	Sandariai uždarytoje pakuotėje – 1,5 metų nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės	

